

PERBANDINGAN KUALITAS KARBON AKTIF YANG DIBUAT DARI BATOK KELAPA HIBRIDA DAN BATOK KELAPA DALAM

by Henry Aritonang 14

Submission date: 09-May-2022 07:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 1831468908

File name: d._PERBANDINGAN_KUALITAS_KARBON_AKTIF_YANG_DIBUAT.pdf (41.44K)

Word count: 1672

Character count: 9424

6 PERBANDINGAN KUALITAS KARBON AKTIF YANG DIBUAT DARI BATOK KELAPA HIBRIDA DAN BATOK KELAPA DALAM

Herling D. Tangkuman¹ dan Henry F. Aritonang¹

¹Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sam Ratulangi, Manado

Diterima 09-04-2009; Diterima setelah direvisi 21-04-2009; Disetujui 27-04-2009

ABSTRACT

Tangkuman, H. D and H. F. Aritonang, 2009. Quality comparison of active carbon made from hybrid coconut shell and deep coconut shell.

This research was done to compare carbon quality made from hybrid coconut shell and deep coconut shell using direct process from coconut shell to be active carbon at 800- 1200°C temperature. The results shows that active carbon from deep coconut shell was better compared with hybrid coconut shell. Deep coconut shell has: ash content 2,1, water content 3,9, bonding carbon content 98, iod absorbed ability 904, CTC 54, good galnular, consecutively and hard, whereas hybrid coconut shell has : ash content 12,4, water content 6,8, bonding carbon content 68, iod absorbeb ability 482, CTC 28, desultory glanular and brittle.

Keywords : active carbon, coconut shell, hybrid coconut, deep coconut

PENDAHULUAN

Arang aktif adalah suatu bentuk arang yang telah diaktivasi sehingga pori-porinya menjadi terbuka, sehingga dengan demikian daya jerapnya (absorpsi) tinggi. Arang aktif merupakan adsorben yang baik untuk pemurnian, menghilangkan warna dan bau, deklorinasi, detoksifikasi, penyaringan, pemisahan, dan dapat digunakan sebagai katalis (Bansal *et al*, 1988).

Secara umum arang aktif dibuat dari arang tempurung dengan pemanasan pada suhu 600-2000 ° C pada tekanan tinggi. Pada kondisi ini akan terbentuk rekahan-rekahan (rongga) halus dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga luas permukaan arang tersebut menjadi besar. 1 gr arang aktif umumnya memiliki luas permukaan seluas 500-1500 m², sehingga sangat efektif menangkap partikel-partikel yang sangat halus berukuran 0,1 – 0,0000001 mm. Arang aktif bersifat sangat aktif dan menyerap apa saja yang kontak dengan arang tersebut baik dia air maupun di udara. Apabila dibiarkan diudara terbuka, maka dengan segera akan menyerap debu halus yang terkandung di udara. Dalam waktu 60 jam biasanya arang aktif tersebut menjadi jenuh dan tidak aktif lagi. (Wahyu Purwakusuma, 2007)

Penggunaan karbon aktif dalam ekstraksi emas skala kecil di Sulawesi Utara cukup signifikan sebesar 30 ton/ bulan dari berbagai merek. Ada empat merek dagang yang sering digunakan dalam industri ekstraksi emas.

Sekitar 40 % kegagalan produksi dan mengalami kerugian diakibatkan karena menggunakan karbon aktif yang mempunyai kualitas rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas arang aktif dari bahan baku batok kelapa hibrida dengan batok kelapa dalam.

8 BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 sampel yaitu batok kelapa hibrida dan batok kelapa dalam. batok tempurung kelapa, karbon tetraklorida, HCl, Iod, N₂S₂O₃, kanji, kertas saring, akuades. Sedangkan alat-alat yang digunakan adalah neraca analitik, tanur, wadah plastik, cawan porselen, botol timbang, tanur, oven, desikator, kertas karbon, labu alas, pipa U, peralatan titrasi dan alat-alat gelas laboratorium.

Penentuan Kadar air (Ferry, 2002)

Sebanyak 2 g sampel ditempatkan pada botol timbang yang telah diketahui bobot keringnya. Cawan dipanaskan dalam oven bersuhu 105 °C selama 3 jam.

$$\text{Kadar air (5)} = \frac{a - b}{b} \times 100\%$$

a = Bobot sampel sebelum pemanasan (g)

b = Bobot sampel setelah pemanasan (g)

Penentuan Kadar Zat Mudah Menguap (Ferry, 2002)

Sampel kering sebanyak 2 g dimasukkan ke dalam cawan porselen yang telah diketahui bobot keringnya. Selanjutnya sampel dipanaskan dalam tanur dengan temperatur 950 °C selama 10 Menit (cawan ditutup serapat mungkin), kemudian didinginkan dalam desikator selama 1 jam dan ditimbang.

$$\text{Kadar zat mudah menguap (\%)} = \frac{a - b}{b} \times 100\%$$

a = Bobot sampel sebelum pemanasan (g)

b = Bobot sampel setelah pemanasan (g)

Penentuan Kadar Abu (Ferry, 2002)

Sampel kering sebanyak 2 g dimasukkan ke dalam cawan porselen yang telah diketahui bobot keringnya. Selanjutnya sampel dipanaskan dalam tanur pada suhu 750 °C selama 6 jam didinginkan dalam desikator selama 1 jam dan ditimbang.

$$\text{Kadar abu (\%)} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

a = Bobot sisa sampel (g)

b = Bobot awal sampel (g)

Penentuan Kadar Karbon Terikat (Ferry, 2002)

Karbon dalam arang adalah zat yang terdapat pada fraksi padat pirolisis selain abu (zat organik) dan zat-zat atsiri yang masih terdapat pada pori-pori arang. Definisi ini hanya berupa pendekatan.

$$\text{Kadar karbon terikat (\%)} = 100\% - (b + c)$$

b = zat mudah menguap (%)

c = kadar abu (%)

Penentuan Daya Jerap Iod (Ferry, 2002)

Sampel kering sebanyak 0,2 g dimasukkan dalam labu asah yang dibungkus kertas karbon, ditambahkan 25 ml larutan I₂ 0,1 N, dikocok selama 15 menit pada suhu kamar, dan disaring. Filtrat sebanyak 10 ml dititrisi dengan larutan Na₂S₂O₃ 0,1 N sehingga berwarna kuning muda dan diberi beberapa tetes larutan kanji 1 % dan dititrisi hingga warna biru hilang.

$$\text{Daya jerap iod (mg/g)} = \frac{(B - A) \times N \times 126,93 \times f_p}{S}$$

A = Volume Na₂S₂O₃ yang digunakan untuk mentitrisi 10 ml larutan stok (ml)

B = Volume Na₂S₂O₃ yang digunakan untuk 10 ml larutan blanko (ml)

N = Normalitas Na₂S₂O₃

Fp = Faktor penenceran

S = Bobot karbon aktif

126,9 = BE I₂

$$\% \text{ CTC} = \frac{B - A}{q} \times 100\%$$

Penentuan Persen Karbon Tetraklorida (C.T.C) (Prosedur Penguapan) (Tangkuman, H dan Abidjulu, J. 2005).

Sampel sebanyak 7 g dimasukkan ke dalam pipa berbentuk U kemudian dialirkan gas karbon tetraklorida selama 1 jam.

$$\% \text{ C.T.C} = \frac{B - A}{q} \times 100\%$$

A = bobot sampel + pipa U sebelum dialirkan gas karbon tetraklorida (g)

B = bobot sampel + pipa U setelah dialirkan gas karbon tetraklorida (g)

q = bobot awal (g)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian pada Tabel 1 menunjukkan : kadar dari batok kelapa hibrida (BKH) cukup tinggi jika dibandingkan dengan SNI hal ini disebabkan karena usia kelapa hibrida yang menjadi sampel sekitar 15 tahun sedangkan kelapa dalam > 40 tahun sehingga kekerasan dari batok kelapa jauh lebih kuat dibanding dengan kelapa hibrida. Dalam proses pembuatan karbon aktif dengan menggunakan suhu tinggi diperlukan bahan /material yang solid/padat yang tinggi sehingga struktur karbon tidak mengalami degradasi menjadi abu. Serta karbon yang dihasilkan tidak terlalu tipis sehingga sangat berpengaruh terhadap pembentukan *granular*.

Tabel 1. Data hasil penelitian kualitas karbon aktif antara batok kelapa hibrida dengan batok kelapa dalam dengan kontrol HYK .

Kode Sampel	¹⁰ Kadar air	Kadar abu	Kadar Karbon Terikat	Daya Jerap Iod	Persen CTC
Kontrol (HYK)	4,1	2,3	97	840	48
Batok Kelapa Hibrida (BKH)	6,8	12,4	68	482	28
Batok Kelapa Dalam (BKD)	3,9	2,1	98	904	54

Tabel 2. Data hasil penelitian ⁹ kualitas karbon aktif yang terbuat dari batok kelapa hibrida dengan batok kelapa dalam.

Kode Sampel	Warna	Ukuran (mesh)	Bentuk	Kekerasan
Kontrol HYK	Hitam mengkilap	6-12	Glanular	Keras
Batok Kelapa Hibrida	Hitam Keruh	6-16	Glanular	Tidak keras
Batok Kelapa Dalam	Hitam mengkilap	6-12	Glanular	Keras

Data Tabel 2 menunjukkan : kualitas BKD dengan HKH sangat beda dari warna dan kekerasan. Jika HKH digunakan dalam industri/ ekstraksi emas dalam metode *Carbon In Pulp* (CIP) tidak mendapatkan hasil yang maksimum karena karbon HKH tidak tahan dalam lumpur atau mudah mengalami pengikisan oleh karbon yang lainnya maupun gesekan *repulper* dan

mudah pecah selama proses ekstraksi berlangsung.

Karbon aktif yang ¹⁵ buat dari batok kelapa dalam dengan cara cepat lebih baik dibandingkan dengan karbon aktif yang terbuat dari batok kelapa hibrida jika dibandingkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 06-3730-1995 persyaratan tentang karbon aktif yaitu :

Tabel 3. Syarat Mutu Arang Aktif Teknis (SNI) No. 06-3730-1995

No	Uraian	Satuan	Persyaratan	
			Butiran	Serbuk
1.	Bagian yang hilang pada pemanasan 950 °C	%	Maks 15	Maks. 25
2.	Air	%	Maks 4,4	Maks.15
3.	Abu	%	Maks 2,5	Maks.10
4.	Daya jerap I ₂	mg/g	Min. 750	Min. 750
5.	Karbon aktif Murni	%	Min. 80	Min. 65

Sumber : LIPI (2005)

Namun data SNI belum dapat menjamin keberhasilan penggunaan karbon aktif oleh para penambang dalam melakukan ekstraksi emas dengan teknik CIP. Karena banyak produk atau merek yang sesuai dengan SNI namun mutu kekerasan dari karbon aktifnya rendah, sehingga saat dipakai pada teknik CIP mengalami susut/hilang selama proses produksi berlangsung sehingga banyak pengguna gagal dalam produksi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karbon aktif dengan bahan dasar batok kelapa dalam mempunyai kualitas yang baik (CTC 54%, bilangan Iod 904, Glanularnya baik dan mempunyai kekerasan yang tinggi) dibandingkan dengan karbon aktif dari batok kelapa hibrida (CTC 28 %, bilangan Iod 482, glanular tidak baik dan mempunyai kekerasan yang rendah/rapuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim 2007. *Kelapa*. <http://www.bppt.go.id/iptek>. (23 Januari 2007)
- Astuti, D. M. 1990. *Aktivasi Karbon Tempurung Kelapa Dengan Cara Penambahan Natrium Halide dan Kalium Hidrida* [Skripsi]. FMIPA UGM. Yogyakarta
- Bansal, C. R., Donnet, J. B., Stoecli, F. 1988. *Active Carbon*. Marcel Dekker Inc., New York
- Ferry, J. 2002. *Pembuatan Karbon Aktif Dari Serbuk Gergaji Kayu Sebagai Adsorben Pada Pemurnian Minyak Goreng Bekas* [Skripsi]. FMIPA IPB Bogor.
- Kaseke, H dan Lumingkewas M. 1992. *Pembuatan Karbon Aktif Dari Tempurung Kelapa Dengan Cara Pemanasan Suhu Tinggi*. Majalah Ilmiah No. 5
- Manasirip, J., Petrus P., Hendrik T., Venny A., Ramly P., Zetly S. 1996. *Pengembangan dan Pemanfaatan Tempurung Biji Pala Sebagai Karbon Aktif* [Laporan Penelitian]. Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, Manado.
- LIPTAN, 2002. *Pengolahan Tempurung Kelapa Menjadi Arang Aktif*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau.
- LIPTAN, 2007. *Teknologi Pembuatan Arang Tempurung*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi.
- Manoi, F dan Luntungan, H. 1990. *Prospek Kegunaan dan Pembuatan Karbon Aktif dari Tempurung Kelapa*. Buletin Balitka, No 11.
- Moki, J. 2005. *Pembuatan Arang Aktif dari Limbah Gergajian Kayu Besi (Instisia spp) Dengan Variasi Suhu Agen Pengaktif* [Skripsi]. FMIPA UNSRAT. Manado
- Purwaningsih, S., Arung E., Muladi S. 2000. *Pemanfaatan Cangkang Kelapa Sawit Sebagai Adsorben Pada Limbah Cair Kayu Lapis*.
- Purwakusuma Wahyu. 2007. *Filter Kimia*. <http://www.O-Fish/filterkimia.html>. (2 Agustus 2007)
- Palangkun R. 1992. *Aneka Produk Olahan Kelapa*. Penebar Swadaya Jakarta
- Sembiring M., Sinaga T. 2003. *Arang Aktif (Pengenal dan Proses Pembuatannya)*. USU Digital Library, Sumatera Utara
- Tangkuman, H dan Abidjulu, J. 2005. *Perbandingan Kualitas Karbon Aktif Yang Dibuat Dengan Aktivasi Kimia dan Aktivasi Fisika*. [Tulisan Ilmiah] FMIPA. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Vina Fitriani. 2007. *Tujuh Langkah Olah Arang*. <http://www.trubus-online.com/mod.php>. (4 April 2007)

PERBANDINGAN KUALITAS KARBON AKTIF YANG DIBUAT DARI BATOK KELAPA HIBRIDA DAN BATOK KELAPA DALAM

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	edoc.pub Internet Source	2%
2	Euis Kania Kurniawati, Ismet Ismatullah, Risma Nurmilah. "Sistem Penampungan Air Bersih dengan Teknologi Filtrasi Desa Pasir Datar Indah Kabupaten Sukabumi", Jurnal Buletin Al-Ribaath, 2019 Publication	1%
3	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	1%
4	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	1%
5	Budiyanto Budiyanto, Damres Uker, Toto Izahar. "KARAKTERISTIK FISIK KUALITAS BIJI KOPI DAN KUALITAS KOPI BUBUK SINTARO 2 DAN SINTARO 3 DENGAN BERBAGAI TINGKAT SANGRAI", Jurnal Agroindustri, 2021 Publication	1%
6	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	1%

7	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
8	documents.mx Internet Source	1 %
9	ojs.unm.ac.id Internet Source	1 %
10	akademik.uhn.ac.id Internet Source	1 %
11	Ansar Ansar, Sukmawaty Sukmawaty, Murad Murad, Isna Hilda Arini. "METODE PENGEMASAN TAUGE KACANG HIJAU MENGGUNAKAN PLASTIK POLIETILIN DAN POLIPROPILIN PADA PENYIMPANAN SUHU RENDAH", Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering), 2021 Publication	1 %
12	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.unej.ac.id Internet Source	1 %
14	jurnal.syntax-idea.co.id Internet Source	1 %
15	lppm.itats.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On