

# SINTESIS KOMPOSIT KITOSAN/MgO/Ag DAN ANALISIS EFEKTIVITASNYA SEBAGAI ANTIBAKTERI

*by Henry Aritonang 21*

---

**Submission date:** 09-May-2022 07:34AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1831475866

**File name:** k.\_SINTESIS\_KOMPOSIT\_KITOSANMgOAg\_DAN\_ANALISIS.pdf (1.74M)

**Word count:** 3243

**Character count:** 19203

## SINTESIS KOMPOSIT KITOSAN/MgO/Ag DAN ANALISIS EFEKTIVITASNYA SEBAGAI ANTIBAKTERI

Shintya Maryani<sup>1</sup>, Henry F. Aritonang<sup>1</sup>, Vanda S. Kamu<sup>1</sup>

7

<sup>1</sup>Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi  
Email: henryaritonang@unsrat.ac.id

### ABSTRAK

3

Penelitian tentang sintesis komposit kitosan/MgO/Ag dengan variasi massa prekursor  $\text{AgNO}_3$  0,05 g, 0,1 g, 0,15 g dan 0,2 g disintesis dengan metode kopresipitasi. Komposit yang dihasilkan dikarakterisasi menggunakan X-Ray Diffractometry (XRD) dan Scanning Electron Microscope (SEM). Selanjutnya, keefektifan komposit ini sebagai antibakteri diuji yaitu *Staphylococcus aureus* (Gram positif) dan *Escherichia coli* (Gram negatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa puncak karakteristik partikel MgO dan Ag tidak muncul pada difraktogram XRD, tetapi secara visual dan morfologis SEM mendukung pembentukan dua partikel dan berdasarkan literatur dari hasil peneliti lain. Selain itu, komposit ini efektif dalam menghambat pertumbuhan kedua bakteri.

Kata kunci: komposit, kitosan, MgO, Ag, antibakteri.

### ABSTRACT

3

Research on the synthesis of chitosan/MgO/Ag composites with variations in the mass of  $\text{AgNO}_3$  precursors 0,05 g, 0,1 g, 0,15<sup>23</sup> and 0,2 g were synthesized by the coprecipitation method. The resulting composites were characterized using X-Ray Diffractometry (XRD) a<sup>17</sup> Scanning Electron Microscope (SEM). Furthermore, the effectiveness of this composite as an antibacterial was tested, namely *Staphylococcus aureus* (Gram positive) and *Escherichia coli* (Gram negative). The results showed that the characteristic peaks of MgO and Ag particles did not appear on the XRD diffractogram, but visually and morphologically SEM supported the formation of two particles and based on the literature from the results of other researchers. In addition, this composite is effective in inhibiting the growth of both bacteria.

Keywords: composite, chitosan, MgO, Ag, antibacterial.

### PENDAHULUAN

Nanoteknologi merupakan pengetahuan dan kontrol material pada skala nano dalam dimensi antara 1-100 nanometer. Ukuran partikel yang sangat kecil tersebut dimanfaatkan untuk mendesain dan menyusun atau memanipulasi material sehingga dihasilkan material dengan sifat dan fungsi baru. Nanoteknologi merupakan fenomena unik yang dapat diaplikasikan dalam bidang teknologi informasi, farmasi dan kesehatan, pertanian, industri, dan lain-lain (Clunan, 2014). Nanopartikel merupakan suatu partikel yang berukuran sekitar < 100 nm dengan bentuk dan diameter yang bervariasi. Pada skala ini, atom-atom partikel pada permukaan memberikan sifat yang unik (Sun dkk., 2013). Karena sifatnya yang unik, nanopartikel pun banyak diteliti (Xia dkk., 2011). Perkembangan nanoteknologi sendiri tidak terlepas dari riset mengenai

<sup>15</sup>aterial nano karena material berukuran nano memiliki sejumlah sifat fisika dan kimia yang lebih unggul dibandingkan material berukuran besar (*bulk*) (Ahmed dkk., 2004). Nanopartikel memiliki banyak kegunaan antara lain sebagai sensor, katalis, zat pelapis permukaan, dan antibakteri (Ristian, 2013).

Untuk mensintesis nanopartikel tersebut terdapat beberapa metode, antara lain: kopresipitasi, sintesis hidrotermal, metode prekursor sitrat, metode keramik-gelas (*glass ceramic*) dan proses sol-gel (Costa, 2003). Selain itu, beberapa peneliti menggunakan polimer alam sebagai penstabil partikel untuk mendapatkan partikel berukuran nano, seperti *nata de coco* (Yang dkk., 2014), kitosan (Ilyina dkk., 2000), dan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman ( Hwang dkk., 2000).

Akmaz dkk. (2013) dan Dananjaya dkk. (2014) telah menggunakan kitosan sebagai

penstabil partikel perak (Ag) dalam mensintesis material komposit kitosan/nanopartikel Ag dengan metode kopresipitasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komposit ini menunjukkan efektivitasnya sebagai antibakteri, baik bakteri gram negatif maupun positif. Sementara itu, Riyadh dkk. (2018) menggunakan kitosan sebagai penstabil nanopartikel magnesium oksida (MgO) dalam mensintesis nanopartikel kitosan/MgO dan digunakan sebagai katalis untuk mensintesis tiazol dan [1,3,4]tiadiazol. Demikian pula peneliti Almerindo dkk. (2011) juga telah menggunakan kitosan dalam mensintesis nanopartikel kitosan/MgO, namun komposit tersebut digunakan sebagai katalis untuk transesterifikasi minyak kedelai. Menurut beberapa peneliti, MgO menunjukkan efektivitasnya sebagai antibakteri, baik bakteri gram negatif maupun positif (Nguyen dkk., 2018; Noori & Kareem, 2019; He dkk., 2016). Selain nanopartikel MgO dalam bentuk tunggalnya, nanokomposit MgO/Ag tersebut menunjukkan efektivitasnya sebagai antibakteri (Ayinde dkk., 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaporkan tersebut, nanokomposit MgO-Ag berpotensi sebagai antibakteri. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk mensintesis komposit kitosan/nanopartikel MgO-Ag karena hingga kini, komposit kitosan/nanopartikel MgO-Ag belum ada dilaporkan. Komposit yang dihasilkan akan dianalisis efektivitasnya sebagai antibakteri, baik gram negatif, bakteri *Escherichia coli* maupun positif, *Staphylococcus aureus*. Komposit yang dihasilkan akan dianalisis dengan *X-Ray Diffractometry* (XRD) dan *Scanning Electron Microscope* (SEM) seperti pada beberapa penelitian yang telah mensintesis material-material nano (San dkk., 2015; Rashada dkk., 2008). Digunakannya kitosan dalam penelitian ini karena kitosan dapat digunakan <sup>13</sup> sebagai matrik dan sifatnya yang memiliki daya serap air yang tinggi, tidak beracun, dan dapat terbiodegradasi (Crosier & Jerome, 2013). Kitosan adalah biopolimer polisakarida dengan biokompatibilitas yang sangat baik, mudah terurai secara alami dan toksisitasnya rendah (Praveenkumar dkk., 2014; Mat Zain dkk., 2014). Tujuan untuk mensintesis komposit kitosan/MgO/Ag dan untuk membuktikan efektivitas <sup>26</sup> bakteri dari komposit kitosan/Mgo/Ag terhadap bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*.

## BAHAN DAN METODE

Bahan yang digunakan adalah kitosan, magnesium nitrat heksahidrat, perak nitrat, natrium hidroksida, metanol, asam asetat diperoleh dari Merck (Damstadt), sedangkan <sup>35</sup> bahan agar (NA), tablet *ciprofloxacin*, bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*, larutan Mc. Farland diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi, Farmasi FMIPA Unsrat.

### Sintesis komposit kitosan/MgO/Ag (Riyadh dkk., 2018)

<sup>2</sup> Komposit kitosan/MgO/Ag disintesis dengan metode ko-presipitasi menggunakan prekursor magnesium nitrat heksahidrat ( $Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ ) dan perak nitrat ( $AgNO_3$ ), masing-masing sebagai sumber nanopartikel MgO dan Ag. Mula-mula, sebanyak 2 g kitosan <sup>3</sup> dilarutkan dalam 100 mL asam asetat 2% dan disonikasi selama 2 jam. Selanjutnya sebanyak 1 g ( $Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ ) dan 0,05 g  $AgNO_3$  dimasukkan ke dalam larutan kitosan yang telah disonikasi dan disonikasi kembali selama <sup>22</sup> 2 jam. Selanjutnya, larutan ini dituangkan ke dalam cawan petri, dan selanjutnya larutan dikeringkan dan dimasukkan ke dalam oven pada suhu 60 °C selama <sup>4</sup> <sup>28</sup> n. Kemudian cawan petri beserta membran direndam dalam larutan NaOH 0,2 M selama 3 jam. Selanjutnya membran dilepas dan dikeringkan di dalam oven. Selanjutnya membran dilepas dalam cawan petri dan dicuci dengan <sup>12</sup> metanol sebanyak 3x dan dikeringkan kembali ke dalam oven pada suhu 60 °C selama 2 jam. Komposit yang dihasilkan ini diberi kode komposit kitosan/MgO/Ag-0,05. Komposit yang telah kering dikarakterisasi dengan *Scanning Electron Microscope* (SEM), *X-Ray Diffraction* (XRD) dan dianalisis sifat antibakterinya. Dengan cara yang sama, dilakukan juga sintesis komposit kitosan/MgO dan kitosan/Ag.

### Karakterisasi komposit hasil sintesis X-ray diffraction (XRD)

Pola XRD (Rigaku SmartLab 3kV) dicatat pada difraktometer sinar-X (PW1710, Philips), menggunakan radiasi Cu K $\alpha$  ( $\lambda = 0.154\ 056$  nm) pada 40kV dan 30mA. Sudut difraksi berkisar antara 10° sampai 90°. Ukuran kristalit komposit kitosan/MgO/Ag dihitung berdasarkan pengukuran difraksi sinar-X. <sup>33</sup> Uraian kristalit dihitung dari lebar penuh pada setengah maksimum (*full width half maximum*, FWHM)

puncaknya dengan menggunakan rumus Scherrer (Monshi dkk., 2012)

$$L = \frac{k \lambda}{\beta \cos \theta}, \dots \quad (2)$$

dimana  $L$  adalah ukuran kristal rata-rata partikel  $\text{TiO}_2/\text{Ag}$ ,  $K$  adalah konstanta yang bernilai 0,9,  $\lambda$  adalah panjang gelombang sinar-X,  $\beta$  adalah (FWHM) dalam radian, dan  $\theta$  adalah sudut difraksi.

### **Pembuatan media tumbuh dan sterilisasi alat**

Timbang nutrient agar (NA) 9,8 g kemudian dilarutkan dalam 350 ml <sup>19</sup>akuades lalu dimasukkan dalam Erlenmeyer dan disterilkan dalam autoclaf pada suhu 121 °C selama 30 menit.

### Pembuatan larutan Mc Farland

Sebanyak 0,5 mL BaCl<sub>2</sub> 1,75 % (dibuat dengan cara melarutkan 1,75 g BaCl<sub>2</sub> ke dalam 100 mL aquades) ditambahkan dengan 9,5 mL H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 1% (dibuat dengan cara 1 mL H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pekat ditambahkan aquades sampai 10 mL) sehingga volume larutan mencapai 10 mL. Kemudian, larutan dipindahkan ke dalam tabung reaksi dan divortex dan dilihat kekeruhannya.

### Pembuatan bakteri uji

Bakteri diencerkan dengan mencampurkan masing-masing 1 ose suspensi bakteri *8* *aphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 5 mL larutan NaCl 0,9 %. Kemudian dihomogenkan menggunakan vortex dan kekeruhannya dibandingkan dengan kekeruhan 0,5 Mc Farland hingga kekeruhan larutan bakteri harus sama dengan kekeruhan larutan 0,5 Mc Farland. Jika kekeruhan larutan belum sama, maka ke dalam larutan bakteri ditambahkan lagi 1 ose suspensi bakteri hingga kekeruhan *4* rutan bakteri sama dengan kekeruhan larutan 0,5 Mc Farland, sehingga jumlah bakteri memenuhi standarisasi untuk uji kepekahan yaitu:  $10^5 - 10^8$ /ml.


### **Daya hambat bakteri**

Dimasukkan sebanyak 20 mL larutan Nutrient Agar ke dalam cawan petri kemudian didiamkan selama 15 menit sampai larutan Nutrient Agar mengeras. Kemudian sebanyak 0,1 mL larutan bakteri yang telah distandardisasi tadi, dioleskan pada media tumbuh Nutrient Agar. Setelah itu, diletakkan kontrol negatif, kontrol positif, dan sampel yang telah siapkan (2 ulangan). Media yang telah dibuat, diinkubasi ke dalam inkubator dengan suhu 37 °C selama 24 jam dan diukur pada keesokan harinya dengan diameter zona bening (*clear zone*) yang terbentuk dengan menggunakan jangka sorong (Eko, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## Sintesis komposit kitosan/MgO/Ag

Pembuatan membran komposit kitosan/MgO/Ag dilakukan dengan cara melarutkan serbuk kitosan ke dalam 7 mL asam asetat 2%. Selanjutnya, magnesium nitrat heksahidrat ( $Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ ) dan perak nitrat ( $AgNO_3$ ) dimasukkan ke dalam larutan kitosan. Larutan ini disonikasi agar ion-ion logam maupun oksida logam terdistribusi dengan baik pada semua bagian dari kitosan. Selanjutnya, larutan ini dituangkan pada cawan petri dan dikeringkan agar membentuk membran. Membran yang terbentuk direndam di dalam larutan NaOH 0,2 M agar proses presipitasi terjadi sehingga partikel MgO dan Ag terbentuk dan terdeposisi di dalam kitosan. Proses pengeringan membran komposit ini di dalam oven dilanjutkan agar kristal MgO dan Ag benar-benar terbentuk. Terdeposisinya partikel MgO dan Ag dapat diketahui dari perubahan warna membran kitosan sebelum dan setelah deposisi. Untuk melihat perbedaan visual dari membran komposit tersebut, maka sintesis komposit dari masing-masing kitosan, MgO dan Ag juga dilakukan. Adapun perbedaan visual komposit tersebut disajikan pada Gambar 1 berikut.




Gambar 1. Perbedaan morfologi membran kitosan sebelum dan setelah deposisi, (a) komposit membran kitosan (b) kitosan/MgO (c) kitosan/Ag, (d) kitosan/MgO/Ag-0,2.

#### Karakterisasi dengan X-ray diffractrometry (XRD)

Pengujian XRD dilakukan untuk mengetahui telah terbentuknya partikel-partikel MgO dan Ag dari sumber prekursornya. Pada


difraktogramnya akan muncul pola difraksi dengan adanya puncak-puncak pada daerah  $2\theta$  yang karakteristik dengan partikel tersebut, seperti yang tersaji pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Difraktogram (a) standar MgO dan (b) standar Ag

Pola difraksi sampel membran nanokomposit telah dibandingkan dengan pola difraksi standar untuk partikel-partikel MgO dan Ag. Dalam penelitian ini, sebagai pembanding menggunakan standar dari *Inorganic Crystal Structur Database* (ICSD). Berdasarkan data

dari ICSD tersebut, puncak-puncak karakteristik dari MgO berada pada daerah  $2\theta$  sebesar  $37,08^\circ$ ;  $43,08^\circ$ ;  $62,52^\circ$ ;  $62,54^\circ$ ;  $74,98^\circ$ ;  $75^\circ$ . Sementara itu, Ag berada pada daerah  $2\theta$  sebesar  $38,08^\circ$ ;  $38,28^\circ$ ;  $44,56^\circ$ ;  $64,67^\circ$ ;  $77,72^\circ$ ;  $77,8^\circ$ .



Gambar 3. Difraktogram sampel komposit (a) kitosan (b) kitosan/MgO (c) kitosan/Ag (d) kitosan/MgO/Ag-0,05

Berdasarkan difraktogram tersebut puncak-puncak daerah  $2\theta$  sampel kitosan muncul puncak kitosan berada pada daerah  $2\theta = 13^\circ$ , dan  $18^\circ$ . Kitosan/MgO yaitu  $14,02^\circ$ ;  $16,8^\circ$ ;  $20,3^\circ$ ;  $25,0^\circ$ . Sedangkan untuk kitosan/Ag yaitu  $13,9^\circ$ ;  $16,6^\circ$ ;  $18,3^\circ$ ;  $19,6^\circ$ ;  $25,4^\circ$ ;  $29,2^\circ$ . Selanjutnya untuk kitosan/MgO/Ag-0,05 berada pada posisi puncak  $2\theta$  yaitu  $13,9^\circ$ ;  $16,7^\circ$ ;  $19,8^\circ$ ;  $25,3^\circ$ .

#### Aktivitas antibakteri menggunakan komposit kitosan/MgO/Ag

Membran komposit yang di<sup>16</sup>silikan dalam penelitian ini, diuji aktivitas antibakterinya, yaitu terhadap bakteri gram-negatif (*Escherichia coli*) dan gram-positif (*Staphylococcus aureus*). Uji aktivitas antibakteri diukur berdasarkan daya hambat pertumbuhan bakteri (E<sup>34</sup>ang, 1992) dan hasil ujinya tersaji pada Tabel 1.


Tabel 1. Perbandingan daerah 20

MgO (Standar) 20(°)	Ag (Standar) 20(°)	Sampel							
		kitosan 20(°)	kitosan/ MgO 20(°)	kitosan/ MgO/Ag 20(°)	kitosan/ MgO/Ag 20(°)	kitosan/ MgO/Ag 20(°)	kitosan/ MgO/Ag 20(°)	kitosan/ MgO/Ag 20(°)	kitosan/ Ag 20(°)
37.08	38.08	13.9	14.02	13.9	13.9	13.9	14.0	13.9	
43.08	38.28	16.7	16.8	16.7	16.7	16.7	16.8	16.6	
62.52	44.56	18.3	20.3	19.8	18.4	25.4	25.3	18.3	
62.54	64.67	19.8	25.0	25.3	19.8			19.6	
74.98	77.72	25.4		29.1	25.3			25.4	
75									29.2

29

Berdasarkan Tabel 18 hasil pengukuran diameter zona hambat pada bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* diperoleh daya hambat bakteri terhadap bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* memiliki hasil yang berbeda pada setiap konsentrasi. Uji aktivitas antibakteri diawali dengan bakteri *E.coli* terhadap komposit. Ketika membran komposit kitosan/MgO digunakan tidak menghasilkan daya hambat. Sementara itu, ketika membran komposit kitosan/Ag digunakan, daya hambat rata-rata yang dihasilkan sebesar 4,12 mm. Ini menunjukkan bahwa nanopartikel Ag lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan sel bakteri. Bila membran komposit kitosan/MgO/Ag dengan variasi konsentrasi Ag yang berbeda maka daya hambat pertumbuhan

bakteri yang dihasilkan juga berbeda-beda. Menggunakan membran komposit kitosan/MgO/Ag-0,05, daya hambat yang dihasilkan lebih rendah dan akan terus naik daya hambatnya hingga konsentrasi kitosan/MgO/Ag-0,1. Daya hambat naik karena konsentrasi Ag yang lebih tinggi. Namun ketika membran komposit kitosan/Ag-0,05 ternyata daya hambatnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan komposit kitosan/MgO/Ag-0,2. Ini menunjukkan bahwa nanopartikel MgO memberikan sumbangan dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu, informasi ini menunjukkan bahwa komposit kitosan/MgO/Ag lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri *E.coli* dibanding komposit kitosan/MgO dan komposit kitosan/Ag.



25

Gambar 4. Hasil uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram negatif (*Escherichia coli*). (a) kitosan (b) kitosan/MgO (c) kitosan/Ag (d) kitosan/MgO/Ag-0,05


Selanjutnya uji aktivitas antibakteri membran komposit dengan bakteri *Staphylococcus aureus* menunjukkan pola yang mirip dengan menggunakan uji terhadap

bakteri *Escherichia coli*. Ketika menggunakan membran komposit kitosan/MgO, tidak menghasilkan daya hambat bakteri, seperti halnya saat diuji pada bakteri *Escherichia coli*.

Bila menggunakan membran komposit kitosan/Ag daya hambat rata-ratanya sebesar 6,125 mm. Selanjutnya, bila menggunakan membran komposit kitosan/MgO/Ag-0,05 dan komposit kitosan/MgO/Ag-0,1, daya hambat relatif lebih rendah dibanding menggunakan komposit kitosan/Ag. Namun, ketika konsentrasi Ag ditingkatkan, yaitu pada komposit kitosan/MgO/Ag-0,15 dan komposit kitosan/MgO/Ag-0,2, daya hambatnya relatif meningkat. Informasi ini menunjukkan bahwa komposit kitosan/MgO/Ag lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* yaitu pada penambahan

30

massa prekursor Ag sebesar 0,15 g dan 0,2 g. Bila dibandingkan dengan hasil uji sampel terhadap kedua jenis bakteri ini menunjukkan bahwa semua sampel komposit kitosan/MgO/Ag menghasilkan zona beragam yang relatif lebih lebar pada uji dengan bakteri *Escherichia coli* dibanding zona bening yang dihasilkan pada uji dengan bakteri *Staphylococcus aureus*. Informasi ini menunjukkan bahwa komposit kitosan/MgO/Ag relatif lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* dibanding terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*.



Gambar 5. Hasil uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif (*Staphylococcus aureus*). (a) kitosan (b) kitosan/MgO (c) kitosan/Ag (d) kitosan/MgO/Ag-0,05

## KESIMPULAN

Komposit kitosan/MgO/Ag relatif lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* daripada bakteri *Staphylococcus aureus* karena dilihat dari zona bening yang terbentuk bahwa bakteri *Escherichia coli* daya hambatnya lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, A., Akkamwar, B., Sastry, M., Rai, A., Singh, A. & Shankar, S.S. 2004. biological synthesis of triangular gold nanoprisms. *Journal of Nature*. 3(7), 482-491.
- Akmaz, S., Esra, D.A., Muzaffer, Y. & Erguvan, O. 2013. The effect of ag content of the chitosan-silver nanoparticle composite

material on the structure and antibacterial activity. *Advances in Materials Science and Engineering*. 2013(3), 1-6.

- Almerindo, F.D., Gizelle, I., Probst, E.M., Campos, R.M., Almeida, Simoni, M.P., Meneghetti, M.R., Meneghetti, J.M. & Humberto V.F. 2011. Magnesium oxide prepared via metal-chitosan complexation method: Application as catalyst for transesterification of soybean oil and catalyst deactivation studies. *Journal of Power Sources*. 196(19), 8057-8063.
- Arass, J.N. & Fadil, A.K. 2019. The effect of magnesium oxide nanoparticles on the antibacterial and antibiofilm properties of glass-ionomer cement. *Helijon*. 5(10), 2568.

- Ayinde, M.W., Wasiu, B., Gitari, M.M. & Amidou, S. 2018. Biosynthesis of ultrasonically modified Ag-Mgo nanocomposite and its potential for antimicrobial Activity. *Journal of Nanotechnology*. 2018(3), 10-23.
- Costa A.C.F.M., Tortellab, E., Morellib, M.R. & Kiminamib, R.H.G. 2003. Synthesis, microstructure and magnetic properties of Ni-Zn ferrites. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*. 256(1-3), 174–182.
- Dananjaya, S.H., Godahewa, G.I., Jayasooriya, R., Chulhong, O.H., Jehee, L. & Mahanama, D.Z. 2014. Chitosan silver nano composites (CAGNCs) as potential antibacterial agent to control *Vibrio tapetis*. *Journal Veterinar Science Technology*. 5(5), 21-57.
- Dustgani, A., Ebrahim, V. & Mohammad, I. 2008. Preparation of chitosan nanoparticles iodized by dexamethasone phosphate. *Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences*. 4(2), 111-114.
- Hwang, J.K., Shim, J.S. & Pyun, Y.R. 2000. Antibacterial Activity of xanthorrhizol from *Curcuma xanthorrhiza* against oral pathogens. *Fitoterapia*. 71(3), 321-323.
- Ilyina, A.V., Tikhonov, V.E., Albulov, A.I. & Varlamov, V.P. 2000. Enzymic preparation of acid-free-water-soluble chitosan. *Process Biochemistry*, 35(6), 563-568.
- Mat Zain, N., Stapley A.G.F. & Shama, G. 2014. Green synthesis of silver and copper nanoparticles using ascorbic acid and chitosan for antimicrobial applications. *Carbohydrate Polymers*. 112(4), 195-202.
- Monshi, A., Forouhu, M.R. & Monshi, M.R. 2012. Modified scherrer equation to estimate more accurately nanocrystallite size using XRD. *World Journal of Nano Science and Engineering*. 2(3), 154–160.
- Muljono, M. & Patrick, S. 2016. Uji aktivitas antibakteri ekstrak daun mayana jantan (*Coleus atropurpureus* Benth) terhadap pertumbuhan bakteri *Streptococcus Sp.* Dan *Pseudomonas Sp.* *Jurnal e-Biomedik*. 4(1), 96-98.
- Nguyen, N., Thi, Y., Nathaniel, G., Cheyann, L.W., Romeo, R. & Huinan, L. 2018. Antimicrobial activities and mechanisms of magnesium oxide nanoparticles (nMgO) against pathogenic bacteria, yeasts, and biofilms. *Scientific Reports*. 8(1), 16260.
- Praveenkumar K., Rabinal M.K., Kalasad M.N., Sankarappa T. & Bedre, M.D. 2014, Chitosan capped silver nanoparticles used as pressure sensors, *Journal Applied Physic*. 5(5), 43-51.
- Rashada, M.M., Mohameda, R.M. & El-Shall, H. 2008. Magnetic properties of nanocrystalline Sm-substituted CoFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> synthesized by citrate precursor method. *Journal of Materials Processing Technology*. 198(1-3), 139–146.
- Riyadh, K.D., Sayed, M., Khalil & Ateyatallah, A. 2018. Chitosan-MgO nanocomposite: One pot preparation and its utility as an ecofriendly biocatalyst in the synthesis of thiazoles and [1,3,4] thiadiazoles. *Nanomaterials*. 8(11), 928-930.
- San, F.P., Zulkifli, M. & Subaer. 2015. Sintesis dan karakterisasi struktur mikro komposit geopolimer nanopartikel Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. *Prosiding Pertemuan Ilmiah*. 25(2), 174-177.
- Sun, L., Shao, R., Tang, L.Q. & Zhidong, C. 2013. Syhntesis od ZnFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>/ZnO nanocomposites immobilized on graphene with enhanced photocatlytic akactivity under solar light irradiation. *Journal of Alloys and Compounds*. 564(1), 55-62.
- Xia, J., Xu, Y., Xu, H., Li, H. & Liu, L. 2011. Enhanced photocatalytic activity of new photocatalyst Ag/AgCl/ZnO. *Journal of Alloys and Compounds*. 509(7), 3286-3292.
- Yang, G.J., Xie, F., Hong, Z. & Cao, Y. 2012. Antimicrobial activity of silver nanoparticle impregnated bacterial cellulose membrane: Effect of fermentation carbon sources of bacterial cellulose. *Carbohydrat Polymers*. 87(1), 839-845.
- Yiping, H., Shakuntala, I., Sue, R., Andrew, G., Terence P., Strobaugh, J.R. & Peter, I. 2016. Study on the mechanism of antibacterial action of magnesium oxide nanoparticles against foodborne pathogens. *Journal of Nanobiotechnology*. 14(54), 1-9.

# SINTESIS KOMPOSIT KITOSAN/MgO/Ag DAN ANALISIS EFEKTIVITASNYA SEBAGAI ANTIBAKTERI

---

ORIGINALITY REPORT

19%  
SIMILARITY INDEX

16%  
INTERNET SOURCES

12%  
PUBLICATIONS

3%  
STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

- |   |  |     |
|---|--|-----|
| 1 | Submitted to Bellevue Public School<br>Student Paper   | 1 % |
| 2 | Agres K. Taringan, Audy D. Wuntu, Henry F. Aritonang. "Kinetika Fotodegradasi Remazol Yellow Menggunakan Fotokatalis ZnO dan ZnO-Ag", Jurnal MIPA, 2017<br>Publication | 1 % |
| 3 | jsk.farmasi.unmul.ac.id<br>Internet Source   | 1 % |
| 4 | e-jurnal.stikes-isfi.ac.id<br>Internet Source  | 1 % |
| 5 | digilib.unhas.ac.id<br>Internet Source   | 1 % |
| 6 | ejournal2.undip.ac.id<br>Internet Source   | 1 % |
| 7 | garuda.kemdikbud.go.id<br>Internet Source  | 1 % |
| 8 | repository.usm.ac.id<br>Internet Source  |     |

1 %

9 repositori.usu.ac.id 1 %  
Internet Source

10 fr.scribd.com 1 %  
Internet Source

11 id.scribd.com 1 %  
Internet Source

12 qdoc.tips 1 %  
Internet Source

13 Submitted to Universitas Jember 1 %  
Student Paper

14 ejournal.stifibp.ac.id 1 %  
Internet Source

15 etheses.uin-malang.ac.id 1 %  
Internet Source

16 digilib.uin-suka.ac.id 1 %  
Internet Source

17 openmedicinalchemistryjournal.com 1 %  
Internet Source

18 Abrianto A. O. Rompis, Fitje Losung, Deiske A. <1 %  
Sumilat, Agung B. Windarto, Stenly Wullur,  
Laurentius T. X. Lalamentik. "The Antibacterial  
Activity Of Several Sponges From The Waters

Of Tasik Ria Against Escherichia coli And  
Staphylococcus aureus bacteria", JURNAL  
ILMIAH PLATAK, 2018

Publication

- 
- 19 Text-Id.123dok.Com <1 %  
Internet Source
- 20 ipteck.its.ac.id <1 %  
Internet Source
- 21 jim.unsyiah.ac.id <1 %  
Internet Source
- 22 repository.usd.ac.id <1 %  
Internet Source
- 23 www.cheric.org <1 %  
Internet Source
- 24 Marcelinda N. Kotel, Defny S. Wewengkang,  
Herny E. I. Simbala. "POTENSI ANTIMIKROBA  
DARI EKSTRAK DAN FRAKSI SPONS APLYSINA  
sp. TERHADAP MIKROBA UJI Escherichia coli,  
Staphylococcus aureus DAN Candida  
albicans", PHARMACON, 2019 <1 %  
Publication
- 25 Submitted to Universitas Muhammadiyah  
Surakarta <1 %  
Student Paper
- 26 digilib.uinsgd.ac.id <1 %  
Internet Source

- 27 danylastchild07.files.wordpress.com <1 %  
Internet Source
- 
- 28 Sugeng Hadinoto, Joice P. M. Kolanus, Syarifuddin Idrus. "Karakterisasi Gelembung Renang Ikan Tuna Sirip Kuning (*Thunnus sp.*) dan Kolagen yang dihasilkan melalui ekstrasi Asam Asetat", Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, 2019 <1 %  
Publication
- 
- 29 jurnalmahasiswa.unesa.ac.id <1 %  
Internet Source
- 
- 30 repository.itk.ac.id <1 %  
Internet Source
- 
- 31 stfypibcirebon.ac.id <1 %  
Internet Source
- 
- 32 talentaconfseries.usu.ac.id <1 %  
Internet Source
- 
- 33 vdocuments.site <1 %  
Internet Source
- 
- 34 wartaandalas.ippm.unand.ac.id <1 %  
Internet Source
- 
- 35 Sutiara Prihatining Tyas, Alfian Syarifuddin, Ni Made Ayu Nila Septianingrum. "OPTIMIZATION ANTIBACTERIAL PRODUCTION TIME OF ACTINOMYCETES" <1 %

ISOLATES (TE 235 ISOLATES) AGAINST  
ANTIBACTERIAL ACTIVITY ON ESCHERICHIA  
COLI AND STAPHYLOCOCCUS AUREUS", Jurnal  
Farmasi Sains dan Praktis, 2021

Publication

---

36

Regita Daimunon, Paulina V. Y. Yamlean,  
Imam Jayanto. "FORMULASI DAN EFEK  
ANTIBAKTERI MASKER PEEL-OFF EKSTRAK  
ETANOL DAUN KERSEN (*Muntingia calabura*  
L.) TERHADAP BAKTERI *Staphlococcus*  
*epidermidis*", PHARMACON, 2019

<1 %

Publication

---

Exclude quotes      On  
Exclude bibliography      On

Exclude matches      Off